


## Tehničke informacije

# ULTRA DECKING OIL

Uljni premaz za drvo



<b>opis proizvoda:</b>	ULTRA DECKING OIL je specijalno ulje koje se proizvodi od prirodnog ulja i voska.
<b>područje namjene:</b>	Koristi se za zaštitu i njegu svih vanjskih drvenih podova. Premaz je pogodan za zaštitu egzotičnih vrsta drveta (tik, ariš, bangkirai, meranti...). ULTRA DECKING OIL usporava rast plijesni i gljivica i štiti površinu drveta od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Premaz je otporan na pucanje i pojavu mjehurića.
<b>asortiman proizvoda:</b>	Proizvodi se u sljedećim nijansama: 02 bezbojna, 05 hrast, 09 tik, 13 palisander.
<b>svojstva proizvoda:</b>	Transparentan premaz Mat premaz
<b>razrjeđenje:</b>	Razrjeđivanje nije potrebno, a za pranje alata koristiti naš <b>SINTETIČNI RAZRJEĐIVAČ</b> .
<b>izdašnost:</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i stupnju drva te načinu aplikacije
<b>gustoća:</b>	0,8 – 0,95 kg/l, ovisno o nijansi, (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>sadržaj suhe tvari:</b>	93±2 % (težinski), ovisno o nijansi (HRN EN ISO 3251)
<b>sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):</b>	HOS: A(i), 500 g/l; maks. 499 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008)
<b>uvjeti rada:</b>	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +13 °C a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka između 40 – 60 %.
<b>pretretman:</b>	Prije obrađivanja površine drvenu terasu očistiti ULTRA DECKING CLEANER-om. Isprati čistom vodom.
<b>priprema podloge:</b>	Podloga mora biti suha (najviše 12 % vlage), čista i otprašena. Stare premaze prebrusiti, sanirati oštećenja. Optimalni uvjeti primjene su između 20 °C – 25 °C i 40 % – 60 % relativne vlažnosti zraka. Minimalna temperatura za aplikaciju je 13 °C. Nemojte nanositi ulje ako postoji mogućnost padalina tijekom 24 sata. Ukoliko je moguće, izbjegavati apliciranje ulja na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
<b>priprema i aplikacija materijala:</b>	Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži. Nanositi nerazrijeđeno kistom ili drugim prikladnim aplikatorom do zasićenja (kad se na površini zamijeti višak ulja). Pustiti da se ulje upije 15 minuta. Na neupijajućim površinama višak ulja obrisati. Za brisanje je najbolje koristiti stroj za brušenje opremljen krpom koja ne ostavlja dlačice, dok se na manjim površinama postupak može obaviti ručno s pamučnom krpom, koju odmah nakon korištenja treba potopiti u vodu jer može doći do SAMOZAPALJENJA. Terasa se mogu koristiti nakon 2 dana od zaštite. <b>ODRŽAVANJE:</b> nakon 6 mjeseci od prvobitne aplikacije nanijeti jedan sloj za održavanje, a nakon toga premazati svakih 12 mjeseci za optimalnu zaštitu. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Odmah nakon završetka radova alat oprati sa sintetičnim razrjeđivačem. Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.
<b>sušenje premaza:</b>	Premaz je suh na prašinu nakon 5 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %), za manipulaciju nakon 16 h, a potpuno je suh nakon nekoliko dana. Ovisno o nijansi i vremenskim uvjetima navedeni period može se produžiti.
<b>mjere sigurnosti:</b>	Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja. Koristiti neiskreći alat. Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave. Na skladištu ne držati nikakve alate ili strojeve koji mogu proizvesti iskru. Izbjegavati toplinu, iskre, statički elektricitet i plamen. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati sigurnosno tehnički list proizvoda.
<b>transport i skladištenje:</b>	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.

## Tehničke informacije

# ULTRA DECKING OIL

### Uljni premaz za drvo



<b>rok valjanosti:</b>	U neotvorenoj ambalaži 3 godine od datuma proizvodnje.
<b>postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:</b>	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
<b>kontrola kvalitete:</b>	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.
<b>opće napomene:</b>	Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Ovisno o svojstvima podloge i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene, obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti. Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici <a href="http://www.chromos-svjetlost.hr">www.chromos-svjetlost.hr</a> ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

studeni, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

